


RENOLIT ALKORPLUS⁸¹⁰¹⁰

Barreira ao vapor em polietileno

Filme extrudido em polietileno de baixa densidade. Utilização em coberturas planas com as membranas RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC e ALKORTOP



CARACTERÍSTICAS				
	81010	81010		Normas
Espessura (± 10 %)	0,25	0,40	mm	UNE EN 1849-2
Cor	Amarelo	Amarelo		
Densidade	0,92	0,92	g/m ²	ASTM D 1505
PROPRIEDADES MECÂNICAS				
Resistência à tração	MLV ≥ 135	MLV ≥ 200	N/50 mm	UNE EN 12311-2
Alongamento à rotura	MLV ≥ 300	MLV ≥ 400	%	UNE EN 12311-2
Permeabilidade ao vapor (μ)	MDV ≥ μ.s 119	MDV ≥ μ.s 200	m	UNE EN 1931
Reação ao fogo	Classe E	Classe E		UNE EN 13501-1

PROPRIEDADES	
<ul style="list-style-type: none"> Resistência à putrefação Resistente a óleos Resistência elevada à humidade 	<ul style="list-style-type: none"> Compatível com o betume Resistente a uma vasta quantidade de produtos químicos Cumprir com a norma EN 13984 para uso como barreira ao vapor nos edifícios

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO
<ul style="list-style-type: none"> A colocação do filme barreira ao vapor efetua-se conforme as instruções de colocação RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC e ALKORTOP e em conformidade com as normas ou recomendações nacionais e ou regionais. Para as membranas RENOLIT ALKORTOP é obrigatório a utilização de barreira ao vapor de 0,40 mm de espessura. O filme barreira ao vapor deve ser colocado em sistema independente com uma sobreposição no mínimo de 50 mm. As sobreposições devem ser fixadas com adesivo dupla face em caoutchouc butyl RENOLIT ALKORPLUS⁸¹⁰⁵⁷ Temperatura de colocação em obra: -60°C até +85°C (curto prazo)

EMBALAGEM						
Barreira ao vapor	espessura	largura	comprimento	peso/m ²	peso/rolo	rolos/paleta
RENOLIT ALKORPLUS ⁸¹⁰¹⁰⁻⁰⁰¹	0,25	6,00 m	25 m *	0,24 kg/m ²	36 kg	21
RENOLIT ALKORPLUS ⁸¹⁰¹⁰⁻⁰⁰²	0,40	4,00 m	25 m **	0,40 kg/m ²	40 kg	20
* Filme dobrado em quatro - rolo de 1,60 m de largura ** Filme dobrado em dois - rolo de 1,05 m de largura						
Banda adesiva dupla face						
RENOLIT ALKORPLUS ⁸¹⁰⁵⁷	1,5 mm	1,5 cm	25 m	-	0,1 kg	-

ARMAZENAMENTO
<ul style="list-style-type: none"> Filme barreira ao vapor em posição horizontal e na embalagem de origem Banda adesiva de dupla face: em caso de conservação a uma temperatura entre +10 °C e até + 20 °C e na embalagem de origem, não existe limite de prazo de validade em armazém

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT PORTUGAL Unipessoal, Lda
Parque Industrial dos Salgados da Póvoa - Apartado 101 - 2626-909 PÓVOA DE SANTA IRIA
T +351 219 568 306 - F +351 219 568 315



Rely on it.